



(812)448-59-20
 www.filtermaterials.ru
 fm88124485920@gmail.com
 WhatsApp/Viber +7(965)048-26-99
 Russia, Leningrad region, Kirovsky district, Otradnoe, Tsentralnaja str. 4

Quality Management System Complies ISO 9001:2015

LFB-FM (Ш)
ЛФБ-ФМ(Ш)
 ГОСТ 12026-76

Quality Certificate / Сертификат качества 147

Grade Марка	Laboratory Filter Paper LFB-FM Лабораторная Фильтровальная бумага ЛФБ-ФМ
Customer Заказчик	Башхимсервис
Production date Дата производства	31.05.23

Data / Данные	Units/Размерность	Test methods / НТД	Требования по ГОСТ 12026-78	Фактические значения
Grammage Масса 1 м ²	g/m ²	ГОСТ Р ИСО 536-2013	85 ± 3	87
Burst Strength wet Сопротивление продавливанию во влажном состоянии	kPa	ГОСТ 26893-86	Не менее 7	44
Filtration capacity, Фильтрующая способность, не более	с	ГОСТ 7584-89	Не более 100	60
Air Permeability Воздухопроницаемость	l/m ² s	ЕН/ИСО 9237	-	-
Pore Size max. Максим. диаметр пор	mkm	ГОСТ 21956-88	-	18
Pore Size mean Средний диаметр пор	mkm	ГОСТ 21956-88	-	6
Ash content Массовая доля золы	%	ГОСТ 7629-93	Не более 0.10	0.10
Moisture Влажность	%	ГОСТ 13525.19-91	6 ± 1/2	5,0

